



Czysty cynk EP 2Kg (Z356)

CZYSTY CYNKG EP - Organiczny, jednoskładnikowy cynk o wysokiej zawartości czystych żywic na bazie cynku. Środek o wysokim działaniu antykorozyjnym, nie tylko ze względu na wyjątkową zawartość cynku metalicznego, ale również ze względu na zawartość nieorganicznych pigmentów, które skutecznie zapobiegają korozji metalu. Tworzy warstwę ciemno-szarego koloru, którą można malować lub pozostawić jako powłokę ochronną ostateczną. Idealny do użycia w cyklach malowania lakierami epoksydowymi.



ZASTOSOWANIE:

Powierzchnie metalowe: żelazo, aluminium, stal.
Ochrona metalowych konstrukcji żelaznych, rurociągów, okapów, obudów, narzędzi pracy itp.

Specyfikacje Techniczne:

Kod Kreskowy	EAN: 8034108892528
Pakowanie zbiorcze	8 sztuk
Pojemność	1000ml (2 Kg)
Wygląd	Puszka
Stan skupienia	Płyn pigmentowany lepki
Temperatura zapłonu	Ok. 38° C
Gęstość względna w 20°C	2,3 ÷ 2,5 g/ml
Cechy chemiczne	Żywica syntetyczna z inhibitującym pigmentem korozyjnym na bazie pyłu cynkowego
Kolor	Szary
Czystość proszku cynkowego	>98%
Zapach	Charakterystyczny dla rozpuszczalnika
Temperatura rezystancji	80° C (osiąga 150°C)
Teoretyczna wydajność	6/ 7 m ² /liter/kg
Roztwór	Rozcieńczalnik syntetyczny, Ksylen, Nitro rozpuszczalnik
Lepkość	5000/6000 mPa.s (20 °C) A 4 - V 20
Czas wysychania (temp. 20 °C)	Powierzchnia: 35 min Na dotyk: 1 h Całkowicie: od 24 do 36 h Interwał przemalowania: od 4 h – do 48 h

SPOSÓB UŻYCIA: Wyczyścić powierzchnię. Jeśli to konieczne, użyć papieru ściernego. Produkt można nanosić wałkiem, pędzlem lub natryskiwać. Nakładanie za pomocą wałka lub pędzla zaleca się tylko w ograniczonych obszarach, ponieważ nie pozwala to na szczególnie jednolite rozłożenie grubości warstwy. Pędzel / wałek: rozcieńczenie 0-5%. Splash Konwencjonalny: Rozcieńczenie 10-15%. Bezpowietrzne: rozcieńczenie około 5%. W przypadku urządzeń do natrysku bezpowietrznego filtry należy wyeliminować lub zastąpić innymi w celu zmniejszenia liczby oczek. Czasy powlekania mogą się znacznie różnić w zależności od zastosowanej grubości. Wysychanie na głębokości może być zagrożone przy stosowaniu zbyt wysokich warstw. Na produkt ma wpływ temperatura głównie w przypadku odparowywania rozpuszczalników; wskazane jest unikanie aplikacji na wilgotnych powierzchniach lub tworzenie się skropin.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 0°C. Po pierwszym użyciu, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi.

Identyfikacja Zagrożeń:

H226
H304
H373
H410
EUH208

Łatwopalna ciecz i pary.

Połykanie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zawiera: 2-BUTANONOKSYM może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania.

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU